



HASIT FN 610

Șapă autonivelantă

Domenii de utilizare: Șapă autonivelantă pe bază de ciment, CT - C12 / F4 conform EN 13813, cu aplicare 2 - 20 mm pe beton și șape la interior. Aplicare posibilă cu mașini de tencuit uzuale.
Nu se aplică fără rosturi de dilatare pe suprafață mai mari de 30 m² respectiv 6 x 6 m.
Șapa autonivelantă nu este un strat final, se finisează cu plăci ceramice, parchet sau mochetă.

Proprietăți:

- Autonivelantă
- Cu priză rapidă

Punere în operă:



Date tehnice:	
Număr articol	64
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg
Unități per palet	48 Sac/Pal.
Consum	ca. 1,6 kg/m ² /mm
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Grosime strat	2 - 20 mm
Timp de uscare	ca. 24 h/mm
Timp de prelucrare (EN1015_9)	ca. 30 min
Se poate placa	ca. 24 h
Circulabil	> 6 h
Reacție la foc	A1
Depozitare	Se depozitează în spații uscate pe paleți de lemn.

Compoziție:

- Ciment
- Nisip calcaros concasat de calitate superioară
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare

Întărire: Hidratare

Suportul: Suportul nu trebuie să prezinte fisuri, trebuie să fie uscat, rezistent, cât și desprăfuit și agenți care formează strat separator.
Trebuie avut în vedere umiditatea reziduală din stratul suport, trebuie totuși aliniată la un strat impermeabil la vapori.

Pregătirea suportului: Pe suporturile pe bază de ciment cu absorbție cum sunt șapele de ciment (maxim 2% umiditate reziduală) și betonul rezistent se amorsează cu RÖFIX AP 300, iar apoi se aplică șapa autonivelantă după cel puțin 24 ore de la aplicarea amorsei. Pe șapele de ciment și betoane fără absorbție precum și pe șapele de calciu sulfat (maxim 0,5% umiditate reziduală) se aplică Röfix AP 320 (uscare minim 24 de ore respectiv uscare completă) după care se aplică șapa autonivelantă.

Pregătire: La un sac se amestecă omogen cantitatea de apă prezentată la datele tehnice până la obținerea unei mase fluide, fără aglomerări.



HASIT FN 610

Șapă autonivelantă

Punere în operă:	Un strat final egalizat cu grosime uniformă se obține prin întinderea și distribuirea materialului cu gletiera. Pentru dezaerare se utilizează rolă cu țepi. Gletieră cu dinți semirotunzi La aplicarea pe suprafețe mari se recomandă aplicarea mecanizată cu atenție deosebită la consistența materialului aplicat.
Atenție specială:	Nu se amestecă material mai mult decât poate fi prelucrat în 30 de minute. Materialul intrat în priză nu mai poate fi prelucrat. Temperaturile ridicate accelerează, temperaturile scăzute întârzie priza. Nu este adecvat pentru suporturi pe bază de ipsos. La finisaj cu parchet sau pentru trafic ușor stratul minim trebuie să fie 3 mm.
Asigurarea calității:	Calitatea produsului este monitorizată continuu extern și în laboratorul propriu.
Informații ambalaj:	În saci de hârtie rezistenți la umiditate.
Depozitare:	Se depozitează în spații uscate pe paleți de lemn. Valabilitate / depozitare: min. 9 luni conform directivei europene 1907/2006/EG Anexa XVII la 20°C și 65% umiditate relativă a aerului. Data producției inscripționată pe ambalaj.
Informații generale:	Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.