



Creteo®Gala CC 608 Rapid

Mortar reparații suprafețe asfalt (Iarnă)

Directive și instrucțiuni tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) și recomandarea asociațiilor naționale (ex. SMGV, ÖAP, QG-WDS).

Domenii de utilizare:

CreteoGala CC 608 rapid este un mortar de reparații asfalt semiflexibil, care combină flexibilitatea și lipsa de rosturi ale asfaltului cu rezistența la compresiune și alte proprietăți avantajoase ale betonului.

În acest fel gropile din suprafețele de asfalt sau beton pot fi eliminate rapid, simplu și durabil în perioade scurte de oprire a traficului.

Se adaugă aditivi speciali numai cu aprobarea producătorului.

Proprietăți:

- Rezistent la îngheț și săruri
- Deschidere rapidă a traficului a locului, șantierului remediat
- Rezistența la compresiune a betonului și flexibilitatea asfaltului
- Circulabil la cca. 5 - 10 minute după aplicare!
- Aplicabil fără punte de aderență
- Nu afectează mediul
- Remediere durabilă, economică

Punere în operă:



| Date tehnice: | |
|----------------------------------|--|
| SAP-Art. Nr.: | 143361 |
| NAV-Art. Nr.: | 143361 |
| Tip ambalaj | |
| Unități per palet | 24 UM/Pal. (AT) 24 UM/Pal. (IT) 24 UM/Pal. (CH) 24 UM/Pal. (BA) 24 UM/Pal. (BG) 24 UM/Pal. (HR) 24 UM/Pal. (RS) 24 UM/Pal. (SI) 24 UM/Pal. (SQ) |
| Cantitate per unitate | 20 kg/UM |
| Granulație | 0 - 4 mm |
| Randament în litri | ca. 11 l/UM |
| Randament | ca. 11 l/UM |
| Necesar apă de malaxare | ca. 3,5 l/UM |
| Grosime strat | 1 - 20 cm |
| Densitate mortar uscat | ca. 2.400 kg/m ³ |
| Capacitate termică specifică | ca. 1 kJ/kg K |
| Rezistență la compresiune (7 d) | ≥ 15 Mpa |
| Rezistență la compresiune (28 d) | ≥ 20 Mpa |
| Modul de elasticitate | < 10 Gpa |
| Monitorizare | Monitorizare externă realizată de laborator acreditat. De asemenea controlul intern al producției este realizat de laboratorul propriu și garantează o compoziție neschimbată. |



Creteo[®]Gala CC 608 Rapid

Mortar reparații suprafețe asfalt (Iarnă)

| | |
|-------------------------------|---|
| Compoziție: | <ul style="list-style-type: none">• Ciment• Agregate învelite în bitum• Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare |
| Suportul: | Se îndepărtează porțiunile fragile din stratul suport. Marginile trebuie să aibă o grosime de minim 1 cm, în caz contrar pot apărea fisuri la marginile materialului aplicat. |
| Pregătirea suportului: | Murdăria și apa care bălțește trebuie îndepărtate din gaură. Groapa se usucă cu flacăra pentru a fi fără apă și gheață. |
| Pregătire: | Deoarece materialul are priză rapidă trebuie aplicat imediat după ce se amestecă cu apă. Se recomandă amestecarea unor cantități mici și aplicarea succesivă a acestora. Timp de prelucrare: la 5°C între 5 - 10 minute. Produsul poate fi pus în operă și la temperaturi mai mari de +10° C, atunci timpul de punere în operă se reduce cu cca. 3-4 minute. |
| Punere în operă: | CC 608 se aplică în gaură și se întinde cu mistria sau gletiera de pardoseală. Se lisează cu gletiera de pardoseală sau structurează cu perie sau mătură. |
| Informații pericole: | Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate. |
| Depozitare: | În spații uscate pe paleți de lemn. Valabilitate minim 9 luni. Conform Regulament 1907/2006/EG Anexa XVII la 20°C , 65% umiditate relativă a aerului. |
| Informații generale: | Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central. |