

## РУЧНЕ НАНЕСЕННЯ

571

Штукатурка стартова  
гіпсова



|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Термін придатності розчинової суміші: | ≥ 60 хвилин     |
| Границя міцності на стиск:            | ≥ 2,5 МПа       |
| Паропроникність:                      | 0,2 мг/м·год·Па |
| Товщина шару:                         | 5-30 мм         |
| Витрата:                              | = 1,0 кг/м²/мм  |
| Площа покриття з мішка 30 кг:         | 1,0-6,0 м²      |

Упаковка:  
мішок 30 кг

Г.2.ШТЗ. ДСТУ Б В.2.7-126:2011

573

Штукатурка універсальна  
гіпсова



|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Термін придатності розчинової суміші: | ≥ 60 хвилин     |
| Границя міцності на стиск:            | ≥ 2,5 МПа       |
| Паропроникність:                      | 0,2 мг/м·год·Па |
| Товщина шару:                         | 5-60 мм         |
| Витрата:                              | = 0,8 кг/м²/мм  |
| Площа покриття з мішка 25 кг:         | 0,5-6,3 м²      |

Упаковка:  
мішок 25 кг

Г.2.ШТЗ. ДСТУ Б В.2.7-126:2011

## МАШИННЕ НАНЕСЕННЯ

575

Машинна штукатурка стартова  
гіпсова



|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Термін придатності розчинової суміші: | ≥ 90 хвилин     |
| Границя міцності на стиск:            | ≥ 2,5 МПа       |
| Паропроникність:                      | 0,2 мг/м·год·Па |
| Товщина шару:                         | 5-30 мм         |
| Витрата:                              | = 1,15 кг/м²/мм |
| Площа покриття з мішка 30 кг:         | 0,9-5,2 м²      |

Упаковка:  
мішок 30 кг

Г.2.ШТЗ. ДСТУ Б В.2.7-126:2011

577

Машинна штукатурка універсальна  
гіпсова



|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Термін придатності розчинової суміші: | ≥ 90 хвилин     |
| Границя міцності на стиск:            | ≥ 3,5 МПа       |
| Паропроникність:                      | 0,2 мг/м·год·Па |
| Товщина шару:                         | 5-30 мм         |
| Витрата:                              | = 0,9 кг/м²/мм  |
| Площа покриття з мішка 30 кг:         | 1,1-6,7 м²      |

Упаковка:  
мішок 30 кг

Г.2.ШТЗ. ДСТУ Б В.2.7-126:2011

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

300

Грунтовка  
інтер'єрна



|                            |                 |               |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| Час висихання:             | 2-4 години      |               |
| Наступні роботи:           | через 24 години |               |
| Колір:                     | прозорий        |               |
| Витрата:                   | 0,1-0,3 л/м²    |               |
| Площа покриття з упаковки: | каністра 5 л    | каністра 10 л |
|                            | до 100 м²       | до 200 м²     |

Упаковка:  
каністра 5 л/10 л

ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010

310

Бетонґрунт з кварцовим  
піском



|                            |                 |             |
|----------------------------|-----------------|-------------|
| Час висихання:             | 2-4 години      |             |
| Наступні роботи:           | через 24 години |             |
| Колір:                     | червоний        |             |
| Витрата:                   | 0,25-0,35 кг/м² |             |
| Площа покриття з упаковки: | відро 7,5 кг    | відро 15 кг |
|                            | до 30 м²        | до 60 м²    |

Упаковка:  
відро 7,5 кг/15 кг

ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010

# ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ

## 011

### Фарба інтер'єрна латексна



|                                |                                   |                      |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Густина:                       | $\geq 1,5 \text{ г/см}^3$         |                      |                      |
| Стійкість до мокрого стирання: | 1 клас (>5000 циклів)             |                      |                      |
| Витрата:                       | $\approx 0,15-0,25 \text{ л/м}^2$ |                      |                      |
| Площа покриття з упаковки:     | 10 л                              | 5 л                  | 2,5 л                |
|                                | до 110 м <sup>2</sup>             | до 55 м <sup>2</sup> | до 28 м <sup>2</sup> |

Упаковка:  
відро 10 л/5 л/2,5 л



Фарба доступна у кольорах згідно веєра KREISEL Color Design

## 012

### Фарба інтер'єрна акрилова



|                                |                                   |                      |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Густина:                       | $\geq 1,5 \text{ г/см}^3$         |                      |                      |
| Стійкість до мокрого стирання: | 4 клас                            |                      |                      |
| Витрата:                       | $\approx 0,15-0,25 \text{ л/м}^2$ |                      |                      |
| Площа покриття з упаковки:     | 10 л                              | 5 л                  | 2,5 л                |
|                                | до 110 м <sup>2</sup>             | до 55 м <sup>2</sup> | до 28 м <sup>2</sup> |

Упаковка:  
відро 10 л/5 л/2,5 л

## Порівняльні характеристики гіпсових штукатурних сумішей



|                                                              | 571                         | 573                             | 575                                 | 577                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Назва                                                        | Штукатурка стартова гіпсова | Штукатурка універсальна гіпсова | Машинна штукатурка стартова гіпсова | Машинна штукатурка універсальна гіпсова |
| Витрата*                                                     | 1,0 кг/м <sup>2</sup> /мм   | 0,8 кг/м <sup>2</sup> /мм       | 1,15 кг/м <sup>2</sup> /мм          | 0,9 кг/м <sup>2</sup> /мм               |
| Товщина шару                                                 | 5-30 мм                     | 5-60 мм                         | 5-30 мм                             | 5-30 мм                                 |
| Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб, не менше | —                           | 2 МПа                           | 2 МПа                               | —                                       |
| Границя міцності на стиск через 28 діб, не менше             | 2,5 МПа                     | 2,5 МПа                         | 2,5 МПа                             | 3,5 МПа                                 |
| Колір                                                        | білий                       | білий                           | білий                               | білий                                   |
| Паропроникність, не менше                                    | 0,2 мг/м·год·Па             | 0,2 мг/м·год·Па                 | 0,2 мг/м·год·Па                     | 0,2 мг/м·год·Па                         |
| Для зовнішніх робіт                                          | ●                           | ●                               | ●                                   | ●                                       |
| Для машинного нанесення                                      | ●                           | ●                               | ●                                   | ●                                       |
| Для ручного нанесення                                        | ●                           | ●                               | ●                                   | ●                                       |
| Містить перліт                                               | ●                           | ●                               | ●                                   | ●                                       |
| Для піно-/газоблоків                                         | ●                           | ●                               | ●                                   | ●                                       |
| Під облицювання плиткою                                      | ●                           | ●                               | ●                                   | ●                                       |

\* Витрата залежить від нерівності основи та методу нанесення

● - рекомендовано

● - не рекомендовано



www.kreisel.ua



КАТАЛОГ



ІНСТРУКЦІЇ

# KREISEL®

## НОВИНКИ



## СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ